

- BituproofY Plus



Bituproof Y Plus

Temel tabanında (radye altında) tek kat su yalıtımı için kullanılabilen BTM Bituproof Y Plus, ift kat özel polyester kee taşıyıcılı, SBS katkılı (elastomerik bitümlü) su yalıtım (membranı) örtüsüdür. Mekanik vasıtaıyla ve hidrasyon ısısı ile reaksiyona girerek, betonarme yüzeye yapışma sağlar. Yüksek elastikiyeti olan, şalımo alevi ile uygulanabilen, üstün vasıflı bitümlü örtüdür.

AVANTAJLARI

- Tek kat serbest serme olarak uygulanır.
- Koruma betonu gerektirmez, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlar.
- Yüksek mukavemetli çift kat özel polyester keçe taşıyıcısı sayesinde hidrostatik basınca, delinme ve yırtılmalara karşı dayanıklıdır.
- Kendinden yapışkanlı ve şalümo ile yapıştırılan ek yeri sayesinde işçilik hatalarını minimuma indirir.
- Beton yüzeye tam yapışma sayesinde suyun yatay hareketini engeller.

KULLANIM YERLERİ

- Temel altı ve bohçalamalarda.
- Temel derinliği veya su basıncının yüksek olduğu yerlerde.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yeterli kalınlık ve mukavemette dökülmüş gro beton, yüzeyi peydahlanmış olmalıdır. Yüzeyde gevşek agrega ve keskin çıkıntılar olmamalıdır. Uygulama öncesi süpürülerek zemin temizlenmelidir.

UYGULAMA ŞEKLİ

Bituproof Y plus 4.5mm, temel tabanına yeterli kalınlık ve mukavemette dökülmüş olan grobeton prizini tamamladıktan sonra, binileri (ek yerleri) şalümo ile ısıtılarak yapıştırılmalıdır. Uzun kenar binileri 10 cm, 1 metrelik kısa kenar binileri en az 15 cm olmalıdır. Uzun kenar binileri, yan yana gelmemesi için 30 cm şaşırtma yaparak uygulanmalıdır.

AMBALAJ

1 m eninde ve 8 m boyunda olup, rulo halinde piyasaya sürülmektedir.

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

- Bitümlü membran ruloları üstü kapalı ve düz bir zemini olan depolarda ve dik duracak şekilde depolanmalıdır.
- Bitümlü membranlar üst üste depolanmamalıdır.
- Depo içi taşıma veya boşaltma/yüklemelerde ruloların sert darbe almamaları için gereken özen gösterilmelidir.
- Eğer ruloların açıkta uzun bir süre depolanmaları gerekiyorsa, güneş ışınlarından korunmaları için üzerlerinin örtülmesi gerekmektedir.

Orijinal açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru ortam koşullarında, direkt güneş ışığı görmeden, +5 °C ile + 25°C arasında saklanmalıdır.



BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Gazi Bulvarı No:152 35730 Kemalpaşa/İZMİR Tel:+90 232 877 04 02 Faks:+90 232 877 04 10 info@btm.co • www.btm.co

