

• BTMPolibit



BTM Polibit

BTM Polibit , cam tülü veya polyester keçe taşıyıcılı, APP (atactic polypropylene) ile modifiye edilmiş bitümden üretilmiş, alt yüzeyi PE (polietilen) film, üst yüzeyi ise PE (polietilen) film veya renkli granül kaplamalı, şalümo ile uygulanan bir su yalıtım membranıdır. Polibit membranın 10 farklı teknik özelliğe sahip çeşidi üretilmektedir.

Zeminin eğimine göre düşük kottan yüksek kota doğru BTM Su Yalıtım Örtüsü Polibit uygulamasına başlanır. BTM Polibit, şalümo alevi ile ısıtılarak yüzeye yapıştırılır. Sıralara arası mutlaka şaşırtma yapılmalıdır. Örtünün 1 metre olan kısa kenar bindirmelerinde 15 cm, Uzun kenar bindirmelerinde ise en az 10 cm bini payı bırakılmalı ve ek yerlerinin yapıştırılmasında silindir kullanılmalıdır. Katlar arasında da kısa kenarda 50 cm, uzun kenarda ise 5 m şaşırtma yapılmalıdır.

- Bitümlü membran uygulamaları sertifikalı uygulama ekipleri tarafından yapılmalıdır.
- Kış aylarında +5 oC ve altındaki sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.
- Soğuk havada uygulama yapılacaksa, membran ruloları uygulamadan önce en az 24 saat kapalı ve sıcaklığı 5 oC' nin üstünde olan mekanlarda saklanmalı ve uygulama sahasına getirilen membranlar derhal uygulanmalıdır. Bu kurala uyulmaması durumunda membran yüzeyinde çatlama oluşabilir.
- Uygulama sahasında membran ruloları hizalamak amacıyla açılırken yavaş ve dikkatlice açılmalıdır.
- Uygulanmış olan yalıtım katmanlarının darbelere/mechanik tahribata karşı korunmaları gerekmektedir.

AMBALAJ

BTM Su Yalıtım Örtüsü Polibit , 1 m eninde ve 10 m boyunda olup rulo halinde piyasaya sunulmaktadır.

DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

- Bitümlü membran ruloları dik konumda taşınmalıdır.
- Nakliye sırasında membran rulolarının devrilmemesi için gereken önlemler alınmalıdır.
- Bitümlü membran ruloları üstü kapalı ve düz bir zemini olan depolarda ve dik duracak şekilde depolanmalıdır.
- Bitümlü membranlar üst üste depolanmamalıdır.
- Depo içi taşıma veya boşaltma/yüklemelerde ruloların sert darbe almamaları için gereken özen gösterilmelidir.
- Eğer ruloların açıkta uzun bir süre depolanmaları gerekiyorsa, güneş ışınlarından korunmaları için üzerlerinin örtülmesi gerekmektedir.



BTM Bitümlü Tecrit Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kemalpaşa O.S.B. Mahallesi Gazi Bulvarı No:152 35730 Kemalpaşa/İZMİR Tel:+90 232 877 04 02 Faks:+90 232 877 04 10 info@btm.co • www.btm.co